

Cellegummi

Neopren Cellegummi uden hud er med lukkede celler og kan derfor ikke suge.

Materialet kan anvendes i forbindelse med vand, havvand, alkohol, acetylen, glycerin, siliconeolie, siliconefedt, glykol, kulsyre, fotokemikalier og æter. Cellegummipladen er meget brandhæmmende.

E G E N S K A B E R

| | | |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| Vægtfylde | : 1.38 g/cm ³ | Din 53420 |
| Brudstyrke | : 240 - 280% | Din 53571 |
| Temperatur | : - 30 til + 110°C | |
| Hårdhed | : 20° sh. | |
| Stødeelasticitet | : 45 - 60% | |
| Blivende deformation | : 30 -50% | |

Dimensions tolerance efter P3 Din 7715



Neopren Cellegummi

Anvendes til
Pakninger
Lister
Lugepakninger
Tætninger